

リキテックス バイオベース カラーチャート

本リストのデータは2025年5月現在のもので、
データは予告なく変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

	色名	英名	シリーズ	透明度	耐光性	単一 顔料	顔料のカラーインデックスネーム (C.I.Name)	AP	バイオベース 含有率
	ライト ピンク	Light Pink	S1	不透明	I		PR188, PO36, PW6	○	47%
	ミディアム マゼンタ	Medium Magenta	S1	不透明	I		PR122, PW6	○	49%
	キナクリドン クリムソン	Quinacridone Crimson	S3	透明	I	☆	PV19	○	43%
	アリザリン クリムソン ヒュー パーマネント	Alizarin Crimson Hue Permanent	S2	透明	I		PR179, PR202	○	50%
	カドミウムフリー レッド ミディアム	Cadmium-Free Red Medium	S5	不透明	I		-	○	47%
	ナフソール クリムソン	Naphthol Crimson	S2	半透明	II	☆	PR170	○	42%
	ピロール オレンジ	Pyrrole Orange	S4	半透明	I	☆	PO73	○	45%
	カドミウムフリー レッド ライト	Cadmium-Free Red Light	S5	不透明	I		-	○	36%
	カドミウムフリー オレンジ	Cadmium-Free Orange	S4	不透明	I		-	○	51%
	カドミウムフリー イエロー ミディアム	Cadmium-Free Yellow Medium	S3	不透明	I		-	○	49%
	イエロー ミディアム アゾ	Yellow Medium Azo	S2	半透明	I	☆	PY74	○	52%
	イエロー ライト ハンザ	Yellow Light Hansa	S1	透明	II	☆	PY3	○	48%
	カドミウムフリー イエロー ライト	Cadmium-Free Yellow Light	S3	不透明	I		-	○	52%
	ライト ビスマス イエロー	Light Bismuth Yellow	S1	半透明	I		PY184, PW6	○	55%
	ネーブルス イエロー ヒュー	Naples Yellow Hue	S2	不透明	NR		PBr24, PW6	○	51%
	エメラルド グリーン	Emerald Green	S2	不透明	I		PG7, PY97, PW6	○	46%
	フタロシアニン グリーン ブルーシェード	Phthalocyanine Green (Blue Shade)	S1	透明	I	☆	PG7	○	52%
	クロミウム オキサイド グリーン	Chromium Oxide Green	S2	不透明	I	☆	PG17	○	48%
	フーカス グリーン ヒュー パーマネント	Hooker's Green Hue Permanent	S1	半透明	I		PG7, PY110	○	42%
	ブライト アクア グリーン	Bright Aqua Green	S1	不透明	I		PG7, PB15:3, PW6	○	53%
	ライト ブルー パーマネント	Light Blue Permanent	S1	不透明	I		PB15:3, PG7, PW6	○	51%
	ブリリアント ブルー	Brilliant Blue	S1	不透明	I		PB15:3, PG7, PW6	○	46%
	セルリアン ブルー ヒュー	Cerulean Blue Hue	S2	不透明	I		PB29, PG7, PW6, PB15:3	○	49%
	フタロシアニン ブルー グリーン シェード	Phthalocyanine Blue (Green Shade)	S1	透明	I	☆	PB15:3	○	41%
	ウルトラマリン ブルー レッド シェード	Ultramarine Blue (Red Shade)	S1	透明	I	☆	PB29	○	55%
	プルシアン ブルー ヒュー	Prussian Blue Hue	S2	半透明	II		PB15:3, PV23, PBk7	○	53%
	ディオキサジン パープル	Dioxazine Purple	S2	透明	II	☆	PV23 RS	○	53%
	ロー シェンナ	Raw Sienna	S1	不透明	I		PR101, PBk11, PY42	○	54%
	バーント シェンナ	Burnt Sienna	S1	不透明	I		PR101, PBk11	○	54%
	イエロー オキサイド	Yellow Oxide	S1	不透明	I	☆	PY42	○	52%
	ロー アンバー	Raw Umber	S1	不透明	I	☆	PBr7		47%
	バーント アンバー	Burnt Umber	S1	不透明	I	☆	PBr7		51%
	アンブリーチド チタニウム	Unbleached Titanium	S1	不透明	I		PW6, PY42, PR101, PBk11	○	51%
	マース ブラック	Mars Black	S1	不透明	I	☆	PBk11	○	55%
	ランプ ブラック	Lamp Black	S1	不透明	I	☆	PBk7	○	49%
	ペイニーズ グレー	Paynes' Gray	S1	不透明	I		PB29, PBk11, PV15	○	55%
	チタニウム ホワイト	Titanium White	S1	不透明	I	☆	PW6	○	56%
	トランスベアレント ミキシング ホワイト	Transparent Mixing White	S1	透明	I	☆	PW6	○	54%
	イリディッセント ブライト ゴールド	Iridescent Bright Gold	S2	半透明	NR			○	47%
	イリディッセント ブライト シルバー	Iridescent Bright Silver	S2	半透明	NR			○	48%